

Twister™ Methoden



Toplaag schrobben en opnieuw coaten
van gecoate vloeren - Retail

Het strippen en sealen van een VCT-vloer met Twister™ en een éénschijfsmachine.

Stap 1:

Verwijder los vuil van de vloer.



Breng de padhouder aan met een Twister™-pad Rood.
Vul het reservoir met schoon water.

Stap 2:

Schrob het oppervlak tot de vloer schoon is. Werk in gecontroleerde banen.



Stap 3:

Als de vloer droog is, giet u de vereiste lagen sealer in een rechte lijn op de vloer.
Verspreid deze gelijkmatig in banen met een vochtige dweil. Verdeel op een afstand van
1 tot 1,5 meter het product opnieuw over de reeds aangebrachte banen.



Let op! Volg de aanbevelingen van de fabrikant.

Stap 4:

Bij het aanbrengen tussen twee lagen steeds 30-45 minuten laten drogen.



Stap 5:

Breng extra lagen topcoating aan. Verspreid deze gelijkmatig in banen met een vochtige
dweil. Verdeel op een afstand van 1 tot 1,5 meter het product opnieuw over de reeds
aangebrachte banen.



Let op! Volg de aanbevelingen van de fabrikant.

Stap 6:

Bij het aanbrengen tussen twee lagen steeds 30-45 minuten laten drogen.



Twister™ Methoden



Toplaag schrobben en opnieuw coaten van
gecoate vloeren - Retail

Het strippen en sealen van een VCT-vloer met Twister™ en een éénschijfsmachine.

Stap 7:



Poets de vloer met een Twister™ Super Gloss-pad en een snelle high speed machine.

Let op! Na de upgrade moet de vloer tijdens de dagelijkse reiniging worden onderhouden met een Twister™ Super Clean om hem schoon en glanzend te houden.

“Raadpleeg de instructies voor Dagelijkse reiniging gecoate vloeren - Retail”.